

Adhesive tape based on non-woven fabric

Patent number:

DE4442093

Publication date:

1996-05-30

Inventor:

GANSCHOW FRANK (DE)

Applicant:

BEIERSDORF AG (DE)

Classification:

- international:

B32B5/24; C09J7/04; D04H1/45; B32B5/22; C09J7/04; D04H1/45; (IPC1-7): B60R16/02; H05K13/06; C09J7/04; B32B5/10; B32B5/18; B32B5/24; D04B21/14; D04H1/45;

D04H3/00; H02B1/20

- european:

B32B5/24; C09J7/04; D04H1/45

Application number: DE19944442093 19941125
Priority number(s): DE19944442093 19941125

Report a data error he

Also published as:

EP0716136 (A:

JP8209082 (A)

ES2149690 (A

EP0716136 (A:

Abstract not available for DE4442093

Abstract of corresponding document: EP0716136

Adhesive tape having a stitch bonded fabric (mali fabric) support coated on one or both sides with an adhesive.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(51) Int. Cl.⁶:

- BUNDESREPUBLIK
 - DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENTAMT

- 10 DE 4442093 A1
- Aktenzeichen:

P 44 42 093.5

Anmeldetag:

25.11.94

@ Offenlegungsschrift

Offenlegungstag:

30. 5.96

B 32 B 5/24 B 32 B 5/18

B 32 B 5/10 D 04 B 21/14 D 04 H 1/45 D 04 H 3/00 H 02 B 1/20 // H05K 13/06,B60R 16/02

C 09 J 7/04

(7) Anmelder:

Beiersdorf AG, 20253 Hamburg, DE

Erfinder:

Ganschow, Frank, 25335 Elmshorn, DE

Entgegenhaltungen:

DE-GM 1957410

AT 3 06 387 04 78 784 A1

JP 05-331436 A - In: Patents Abstracts of Japan, Sect. C, Vol. 18 (1994), Nr. 163 (C-1181);

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt

- (54) Klebeband auf Basis eines Malivlieses
- (57) Klebeband mit einem Vliesträger, der ein- oder beidseitig mit einem Kleber beschichtet ist, dadurch gekennzeichnet, daß der Vliesträger ein solcher vom Typ Malivlies ist.

Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Klebeband, das aus einem bandförmigen Träger auf Basis eines Malivlieses besteht, der entweder auf seiner Unterseite mit einer Klebebeschichtung oder beidseitig mit einer Klebebeschichtung versehen ist.

Klebebänder dieser Art sind bekannt. Der bandförmige Träger wird dabei als Gewebe oder als Nähvlies ausgebildet, wobei Gewebebänder schon seit längerem 10 im Handel sind und Bänder mit einem Nähvliesträger im DE-GM 94 01 037 beschrieben werden. Als Klebebeschichtung werden bevorzugt druckempfindliche Haftklebebeschichtungen eingesetzt.

Klebebänder mit einem Gewebeträger genügen ho- 15 hen technischen Anforderungen, sind aber aufwendig herzustellen, teuer und neigen zum Durchschlagen der Klebmasse. Klebebänder mit Nähvliesträger haben zwar einen einfachen Aufbau, zeigen aber erhebliche Nachteile in der praktischen Anwendung, wie unzurei- 20 chende Recyclingeigenschaften und Probleme aufgrund des heterogenen Vliesaufbaus mit verstärkenden Parallelnähten. Die Oberflächen solcher Vliesträger mit ihren vielen kleinen Erhebungen und dazwischen liegenden Tälern ergeben zunächst leichter abrollbare Klebeban- 25 der, aber allgemein sind unebene Trägermaterialien für Klebebänder eher unerwünscht, denn sie führen bei der Herstellung zu zusätzlichen Problemen und bei der Anwendung zu mangelhaften Verklebungen, etwa beim mehrlagigen Umwickeln von Kabelbäumen.

Demgemäß liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Klebeband so zu verbessern, daß die Nachteile des Standes der Technik nicht oder zumindest nicht in dem Umfang auftreten.

Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Klebeband, wie 35 es in den Ansprüchen näher gekennzeichnet ist.

Als Träger kommt ein Vlies vom Typ Malivlies zum Einsatz. Ein Malivlies ist dadurch gekennzeichnet, daß ein Querfaservlies durch die Bildung von Maschen aus Fasern des Vlieses verfestigt wird. Ein derartiges Vlies 40 wird beispielsweise auf Nähwirkmaschinen des Typs "Malivlies" der Firma Malimo schon seit längerer Zeit hergestellt und ist unter anderem bei den Firmen Cottano GmbH und Techtex GmbH beziehbar. Ein weiteres kennzeichnendes Merkmal dieses Vlieses besteht darin, 45 daß es auf der einen Seite eine sehr glatte und auf der anderen eine leicht faserige Oberfläche besitzt. Als Ausgangsmaterialien für den Träger sind insbesondere Polyester-, Polypropylen- oder Baumwollfasern vorgesegenannten Materialien beschränkt, sondern es können eine Vielzahl weiterer Fasern zur Herstellung des Vlieses eingesetzt werden.

Bei speziellen Anwendungsfällen wie zum Beispiel bei schichtung der Rückseite des Klebebandes ganz verzichtet werden. Je nach anderen praktischen Verwendungen kann neben der Klebebeschichtung eine zusätzliche Beschichtung der zweiten Trägerseite mit Acrylatlack ausreichen oder eine Kombination aus Schaum und 60 gleichzeitig eine Kondensation des Schaumes bewirkt. Lack notwendig sein. Der Lack bzw. Schaum und Lack werden insbesondere auf der Oberseite des Trägers aufgetragen, die dadurch gekennzeichnet ist, daß sie die glattere der beiden Vliesseiten ist.

Die Beschichtung des Trägers kann bevorzugt nach 65 dem im folgenden beschriebenen Verfahren erfolgen. Ist eine Beschichtung des Trägers mit Schaum und Lack vorgesehen, wird nach dem Rakelverfahren zunächst

eine Acrylatdispersion auf das Trägermaterial geschäumt. Das entstehende Zwischenprodukt wird im Anschluß kalandert, um eine Verdichtung und Vernetzung der Schaumschicht zu erzielen, bevor eine Lack-5 schicht aus Acrylatlack ebenfalls nach dem Rakelverfahren über der Schaumschicht aufgetragen wird.

Die Beschichtung der Klebeseite des Trägers, insbesondere mit einer selbstklebenden Beschichtung, erfolgt in üblicher Weise. Vorteilhaft ist die herkömmliche Durchführung der Beschichtung mit Streichbalken und Lösungsmittelmassen, besser aber erfolgt diese berührungslos oder fast berührungslos mittels Siebdrucktechnik (vergleiche DE-PS 3.346.100), wobei eine vollflächige oder auch segmentartige Kleberbeschichtung vorstellbar ist. Bezüglich der günstigsten Parameter wird ausdrücklich auf diese Patentschrift DE-PS 3.346.100 bezug genommen, insbesondere zur Viskosität und Art des Klebers, zu den verwendeten Sieben, Bahngeschwindigkeiten und sonstigen Maßnahmen. Aber auch die Beschichtung mittels Rollschlitzdüsenauftrag, insbesondere für Hot-melt-Kleber, kann zur Anwendung kommen. Wenn nur eine einseitige Beschichtung vorgesehen ist, erfolgt diese insbesondere auf die rauhere, faserige Seite des Vlieses, weil dies die Verankerung der Klebermasse auf dem Vlies fördert und gleichzeitig ein leichteres Abrollen von einer spiralförmigen Rolle erreicht wird. Das Verhalten des Klebebandes beim Abrollen kann durch die Rückseitenbeschichtung des Klebebandes weiter optimiert werden.

Das erfindungsgemäße Klebeband wird nachfolgend in seiner Herstellung in beispielhafter Ausführung beschrieben.

Beispiel

Auf einen Malivliesträger mit einem Flächengewicht von 100 g/m², der von der Firma Techtex GmbH bezogen werden kann, wird an einer Hänge im Rakelverfahren bei einer Bahngeschwindigkeit von 50 m/min und einer Temperatur von 60°C als Klebmasse eine Naturkautschuk/Harz/Benzinklebemasse aufgetragen. Die Trocknung in der Hänge wird bei einer Temperatur von ebenfalls 60°C vollzogen. Auf die unbeschichtete Trägervliesseite wird zunächst in einem Spannrahmentrockner in einem Strich nach dem Rakelverfahren, wobei der Rakel eine Position von 25° zum Zenit der Streichunterwalze einnimmt, eine Acrylatdispersion (Wasseranteil: 50 Gew.-%) aufgeschäumt. Das vorläufige Produkt wird bei einer durchschnittlichen Temperahen. Die vorliegende Erfindung ist aber nicht auf die 50 tur von 120°C vorgetrocknet und anschließend in-line bei einer Temperatur von 150°C bis 180°C und einem Druck von 10 to kalandert.

Die Lackierung der Rückseite des schaumbeschichteten Trägers erfolgt ebenfalls in einem Spannrahmender Umwicklung von Kabelbäumen kann auf eine Be- 55 trockner bei einer Bahngeschwindigkeit von 50 m/min, wobei zehn Gramm halogenfreier Acrylatlack (Primal 225 von der Firma Rohm und Haas) pro Quadratmeter beschichtet werden. Die Trocknung der Lackschicht findet bei 160°C im Spannrahmentrockner statt, was

> Werden nur eine Lackschicht oder keine Beschichtung gewünscht, so fallen die entsprechenden Schritte im Herstellungsprozeß weg.

Patentansprüche

1. Klebeband mit einem Vliesträger, der ein- oder beidseitig mit einem Kleber beschichtet ist, da10

25

3

durch gekennzeichnet, daß der Vliesträger ein solcher vom Typ Malivlies ist.

- 2. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Malivlies ein Querfaservlies darstellt, das durch die Bildung von Maschen aus Fasern des Vlieses verstärkt ist.
- 3. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Malivlies einheitlich aus Polyester-, Polypropylen-, Viskose-, Polyacryl- oder Baumwollfasern besteht.
- 4. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Malivlies eine Dicke zwischen 60 und 150 µm aufweist.
- 5. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Malivlies folgende Eigenschaften 15 besitzt:
 - Flächengewicht des Trägers: 60-150 g/m²
 - Reißfestigkeit je nach Material (nach DIN 53 455): 30-100 N/cm.
- 6. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 20 zeichnet, daß der Malivliesträger einseitig mit einer selbstklebenden Masse beschichtet ist.
- 7. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Malivliesträger auf seiner Rückseite eine Beschichtung aus Lack aufweist.
- 8. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Malivliesträger auf seiner Rückseite eine Beschichtung aus Schaum aufweist, auf die zusätzlich eine Lackschicht aufgetragen ist.
- 9. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 30 zeichnet, daß der Malivliesträger beidseitig mit einer selbstklebenden Masse beschichtet ist.
- 10. Klebeband nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Klebebeschichtung eine selbstklebende Beschichtung ist.
- 11. Verwendung eines Klebebandes nach Anspruch 1 zum Bandagieren von Kabelbäumen, wie sie insbesondere in der Automobilindustrie eingesetzt werden.

4

40

50

55

60